FICHA TÉCNICA

TELAS TÉCNICAS INDUSTRAILES

SAFE ENERGY

TELA SILICONADA

Tela de fibra de vidrio impregnada con Silicona, flexible y liviana. 0,42 mm de espesor, 560 gr/m². Incluye retardante de llama.
Aplicaciones: Aislamiento removible, cubiertas de aislamiento térmico.
T° operación: 250°C

TELA DE FIBRA DE VIDRIO

Tela de fibra de vidrio, texturizada de peso medio, con tratamiento térmico. Fabricada con hilos de vidrio de 9 micrones para proporcionar aislamiento térmico altamente efectivo.
Aplicaciones: mantas de soldaduras, protección de chispas, aislación removible, sistemas de control de incendios. T° operación: 550°C

TELA SILICA

Tela con 96% de contenido de sílice. Excelente resistencia para T° altas y fuego. Espesor 0,62mm y 620 gr/m².
Aplicaciones: Cortinas contra incendio, mantas para soldaduras, aislación removible altas T°.
T° operación: 1000°C Punto de fusión: 1500°C

TELA DE FIBRA CERAMICA

Tela de fibra cerámica. Espesor 3mm con refuerzo de hilos de acero inoxidable.
Aplicaciones: Cortinas contra incendios. Confecciones para altas T°.
Al2O3+SiO2(%) >97. Diámetro de fibra 2-6mm
T° máxima 1260°C T° uso permanente ≤ 1000°C